

3.6. DENSIDAD

La densidad, determinada según el punto 5.2.5, tiene que ser 17,6 gr/cm³

5.2.5. DENSIDAD

5.2.5.1. EJECUCIÓN

La densidad será determinada por el método hidrostático siendo de aplicación la norma ISO 3369.

Para su determinación se usarán las 3 probetas probetas que posteriormente serán empleadas en el ensayo de compresión (anexo 3, marca C).

5.2.5.2. CRITERIO

Ninguno de los 3 valores de densidad obtenidos estará fuera del margen exigido en el punto 3.6.